

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке
Нанесен по ДСТУ 4500-3
Легковоспламеняющийся продукт.

Пожароопасен
Номер ООН 1263

Производственная лаборатория аттестована
Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19

Дата изготовления продукта
19.09.2019г.

Паспорт N 507
на краску акриловую АК-11 для
бетонных полов
серая
Шифр опасности 3012
Партия: 390
Тара: Банка мет 3л
Банка мет 1л
Кол-во мест: 555
Вес нетто: 685,75л

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Данные анализа
1.	Цвет эмалевого покрытия	Согласно допустимых отклонений установленных контрольными образцами цвета.	серый
2.	Внешний вид эмалевого покрытия	После высыхания пленка должна быть ровной и однородной	соответствует
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с. не менее	60	118
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %	60-75	69,52
5.	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	5.0	30мин
6.	Стойкость покрытия к статистическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч., не менее	48	48
7.	Степень перетира, км, не более	90	40
8.	Укрывистость, $\text{г}/\text{м}^2$, не более	130	112,92
9.	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные относительные единицы, не менее	0,15	0,16

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-40318815-001-2016.

Гарантийный срок: 18 месяцев

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"
ВТК

Заец Л.И.