

ООО «КоронаХим»  
 Знак опасности на упаковке  
 Нанесен по ДСТУ 4500-5  
 Легковоспламеняющийся продукт.  
 Пожароопасен  
 Номер ООН 1263  
 Производственная лаборатория аттестована  
 Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19  
 Дата изготовления продукта  
 30.05.2019г.

Паспорт N 238  
 На эмаль пентафталевою  
 ПФ-115К (темно-серая)  
 Шифр опасности 3012  
 Партия N 154  
 Тара: банка метал. 3л  
 банка метал. 1л  
 Кол-во мест: 120  
 Вес нетто: 222,0кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Данные анализа
1.	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.	темно-серый
2.	Внешний вид	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень.	соответствует
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ,	Не менее 60	92
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55	64,9
5.	Степень перетира, км, не более	40	30
6.	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , ч, не более	24	24
7.	Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
8.	Адгезия покрытия, баллы, не более	2	2
9.	Укрывистость эмали, $\text{г}/\text{м}^2$ , не более	120	81,48
10.	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие: -матовое -полуматовое -полуглянцевое -глянцевое	не более 19 20-36 37-49 не менее 50	58

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003, изм. 1,2.

Гарантийный срок: 24 месяца

Начальник лаборатории

ООО «КОРОНАХИМ»  
 ВТК

Заец Л.И.