

ООО «КоронаХим»
 Знак опасности на упаковке
 Нанесен по ДСТУ 4500-5
 Легковоспламеняющийся продукт.
 Пожароопасен
 Номер ООН 1263
 Производственная лаборатория аттестована
 Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19
 Дата изготовления продукта
 26.06.2019г.

Паспорт N 300
 На эмаль пентафталевою
 ПФ-115К (белая)
 Шифр опасности 3012
 Партия N 212
 Тара: банка метал. 3л
 банка метал. 1л
 Кол-во мест: 275
 Вес нетто: 542,0кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Данные анализа
1.	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.	белый
2.	Внешний вид	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень.	соответствует
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$,	Не менее 60	115
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55	64,1
5.	Степень перетира, км, не более	40	40
6.	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	24	24
7.	Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
8.	Адгезия покрытия, баллы, не более	2	2
9.	Укрывистость эмали, г/м ² , не более	120	109,1
10.	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие: -матовое -полуматовое -полуглянцевое -глянцевое	не более 19 20-36 37-49 не менее 50	60

Заключение ОТК: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003.

Гарантийный срок: 24 месяца

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"
 ВТК

Заец Л.И.