

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке

Нанесен по ДСТУ 4500-5

Легковоспламеняющийся продукт.

Пожароопасен

Номер ООН 1263

Производственная лаборатория аттестована

Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19

Дата изготовления продукта

04.10.2019г.

Паспорт N 556

На эмаль пентафталевую

ПФ-115К (коричневая)

Шифр опасности 3012

Партия N 409

Тара: банка метал. 3л

банка метал. 1л

Кол-во мест: 150

Вес нетто: 277,5кг

Качественные показатели

| №   | Наименование показателей  | Требования НТД  | Данные анализа |
|-----|---|---|----------------|
| 1.  | Цвет пленки эмали   | Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.   | коричневый     |
| 2.  | Внешний вид   | После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень. | соответствует  |
| 3.  | Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ,                      | Не менее 60   | 114            |
| 4.  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее  | 55  | 69,2           |
| 5.  | Степень перетира, км, не более  | 40  | 30             |
| 6.  | Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , ч, не более                        | 24  | 24             |
| 7.  | Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более  | 2   | 2              |
| 8.  | Адгезия покрытия, баллы, не более   | 2   | 2              |
| 9.  | Укрывистость эмали, г/м <sup>2</sup> , не более   | 120   | 100,0          |
| 10. | Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие:<br>-матовое<br>-полуматовое<br>-полуглянцевое<br>-глянцевое | не более 19<br>20-36<br>37-49<br>не менее 50  | 58             |

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003, изм. 1,2.

Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"  
ВТК

Заец Л.И.