

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке

Нанесен по ДСТУ 4500-5

Легковоспламеняющийся продукт.

Пожароопасен

Номер ООН 1263

Производственная лаборатория аттестована

Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19

Дата изготовления продукта

17.10.2019г.

Паспорт № 568

На грунт ГФ-021, серый

Шифр опасности 3012

Партия № 434

Тара: банка мет. 3л

банка мет. 1л

Кол-во мест: 373

Вес нетто: 1009,7кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Качественные показатели	
		Требования НТД	Фактические данные
1	Цвет пленки грунтовки	Красно-коричневый, серый, белый, черный. Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.	соответствует
2	Внешний вид пленки	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, полуглянцевым, полуматовым или матовым, без посторонних включений, допускается незначительная шагрень	соответствует
3	Условная вязкость при $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246, с, не менее	45	90
4	Массовая доля нелетучих веществ в основе эмали, %, не менее	54	81,34
5	Степень перетира, мкм, не более	40	40
6	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	24
7	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А) на 2 сутки, условные относительные единицы, не менее	0,1	0,1
8	Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более	1	1
9	Прочность покрытия при ударе по прибору У-1а, см, не менее	40	40
10	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
11	Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее, к статическому воздействию воды	24	24
12	Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку	соотв.

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 20.3-40318815-005:2017

Гарантийный срок: 24 месяца.

ТОВ "КОРОНАХІМ"

ВТК

Начальник лаборатории

Заец Л.И.