

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке

Нанесен по ДСТУ 4500-5

Легковоспламеняющийся продукт.

Пожароопасен

Номер ООН 1263

Производственная лаборатория аттестована

Свидетельство об аттестации № ПТ-203/16

Дата изготовления продукта

28.02.2018г.

Паспорт N 113

На эмаль пентафталевую

«Silika» (белая)

Шифр опасности 3012

Партия N 035

Тара: банка метал. 1л

Вес таро места: 0,9кг

Кол-во мест: 202

Вес нетто: 181,8кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Данные анализа
1.	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.	белый
2.	Внешний вид	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень.	соответствует
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$,	80-130	113
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55	66,7
5.	Степень перетира, мкм, не более	30	30
6.	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	24	24
7.	Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные относительные единицы, не менее	0,10	0,10
8.	Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более	1	1
9.	Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1а, см, не менее	Не нормируется	40
10.	Адгезия покрытия, баллы, не более	1	1
11.	Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ к статистическому воздействию воды, ч., не менее	24	24
12.	Укрывистость эмали, г/м ² , не более	110	102,7
13.	Блеск пленки по фотозлектрическому блескомеру, %, покрытие: -матовое -полуматовое -полуглянцевое -глянцевое	не более 19 20-36 37-49 не менее 50	60

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003, изм. 1,2.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"
ВЛН

Заец Л.И.