

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке  
Нанесен по ДСТУ 4500-5  
Легковоспламеняющийся продукт.  
Пожароопасен  
Номер ООН 1263  
Производственная лаборатория аттестована  
Свидетельство об аттестации № ПТ-203/16  
Дата изготовления продукта

18.04.2018г.

Паспорт N 145

На эмаль пентафталевую  
«Silika» (черная матовая)  
Шифр опасности 3012  
Партия N 056  
Тара: банка метал. Зл  
Вес таро места: 2,8кг  
Кол-во мест: 300  
Вес нетто: 840,0кг

Качественные показатели

| №   | Наименование показателей  | Требования НТД  | Данные анализа |
|-----|---|---|----------------|
| 1.  | Цвет пленки эмали   | Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.   | черный матовый |
| 2.  | Внешний вид   | После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень. | соответствует  |
| 3.  | Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ,                      | 80-130  | 109            |
| 4.  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее  | 55  | 65,7           |
| 5.  | Степень перетира, км, не более  | 30  | 30             |
| 6.  | Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , ч, не более                        | 24  | 24             |
| 7.  | Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные относительные единицы, не менее                 | 0,10  | 0,10           |
| 8.  | Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более  | 1   | 1              |
| 9.  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1а, см, не менее   | 40  | 40             |
| 10. | Адгезия покрытия, баллы, не более   | 1   | 1              |
| 11. | Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статистическому воздействию воды, ч., не менее          | 24  | 24             |
| 12. | Укрывистость эмали, г/м <sup>2</sup> , не более   | 120   | 75,4           |
| 13. | Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие:<br>-матовое<br>-полуматовое<br>-полуглянцевое<br>-глянцевое | не более 19<br>20-36<br>37-49<br>не менее 50  | 5              |

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003, ивм. 1,2.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Начальник лаборатории

ТОВ «КОРОНАХІМ»

ВТК

Заец Л.И.