

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке

Нанесен по ДСТУ 4500-5

Легковоспламеняющийся продукт.

Пожароопасен

Номер ООН 1263

Производственная лаборатория аттестована

Свидетельство об аттестации № ПТ-203/16

Дата изготовления продукта

20.06.2018г.

Паспорт N 296

На эмаль пентафталевою

«Silika» (белая)

Шифр опасности 3012

Партия N 160

Тара: банка метал. 1л

Вес таро места: 0,9кг

Кол-во мест: 202

Вес нетто: 181,8кг

Качественные показатели

| №   | Наименование показателей  | Требования НТД  | Данные анализа |
|-----|---|---|----------------|
| 1.  | Цвет пленки эмали   | Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.   | белый          |
| 2.  | Внешний вид   | После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень. | соответствует  |
| 3.  | Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ,                      | 80-130  | 115            |
| 4.  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее  | 55  | 66,7           |
| 5.  | Степень перетира, мкм, не более   | 30  | 30             |
| 6.  | Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , ч, не более                        | 24  | 24             |
| 7.  | Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), условные относительные единицы, не менее                 | 0,10  | 0,10           |
| 8.  | Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более  | 1   | 1              |
| 9.  | Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1а, см, не менее   | Не нормируется  | 40             |
| 10. | Адгезия покрытия, баллы, не более   | 1   | 1              |
| 11. | Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статистическому воздействию воды, ч., не менее          | 24  | 24             |
| 12. | Укрывистость эмали, г/м <sup>2</sup> , не более   | 110   | 103,7          |
| 13. | Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие:<br>-матовое<br>-полуматовое<br>-полуглянцевое<br>-глянцевое | не более 19<br>20-36<br>37-49<br>не менее 50  | 56             |

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003, изм. 1, 2.

Гарантийный срок: 12 месяцев

/ Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"  
Заец Л.І.  
ВТК