

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке

Нанесен по ДСТУ 4500-5

Легковоспламеняющийся продукт.

Пожароопасен

Номер ООН 1263

Производственная лаборатория аттестована

Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19

Дата изготовления продукта

23.09.2019г.

Паспорт N 519

На эмаль пентафталевою

ПФ-115К (темно-зеленая)

Шифр опасности 3012

Партия N 389

Тара: банка метал. 3л

Кол-во мест: 120

Вес нетто: 336,0кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Данные анализа
1.	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.	темно-зеленый
2.	Внешний вид	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень.	соответствует
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ,	Не менее 60	114
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55	64,9
5.	Степень перетира, км, не более	40	40
6.	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , ч, не более	24	24
7.	Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
8.	Адгезия покрытия, баллы, не более	2	2
9.	Укрывистость эмали, г/м <sup>2</sup> , не более	120	112,96
10.	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие: -матовое -полуматовое -полуглянцевое -глянцевое	не более 19 20-36 37-49 не менее 50	55

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30532853-005-2003, изм. 1, 2.

Гарантийный срок: 24 месяца

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"  
ВІК

Заец Л.И.