

ООО «КоронаХим»

Знак опасности на упаковке  
 Нанесен по ДСТУ 4500-5  
 Легковоспламеняющийся продукт.  
 Пожароопасен  
 Номер ООН 1263  
 Производственная лаборатория аттестована  
 Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19  
 Дата изготовления продукта  
 01.10.2019г.

Паспорт N 534

На эмаль пентафталевою  
 ПФ-115К (коричневая)  
 Шифр опасности 3012  
 Партия N 391  
 Тара: банка метал. 3л  
 банка метал. 1л  
 Кол-во мест: 150  
 Вес нетто: 277,5кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Данные анализа
1.	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.	коричневый
2.	Внешний вид	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень.	соответствует
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ ,	Не менее 60	103
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55	69,17
5.	Степень перетира, км, не более	40	30
6.	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , ч, не более	24	24
7.	Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
8.	Адгезия покрытия, баллы, не более	2	2
9.	Укрывистость эмали, г/м <sup>2</sup> , не более	120	102,0
10.	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие: -матовое -полуматовое -полуглянцевое -глянцевое	не более 19 20-36 37-49 не менее 50	58

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003, изм. 1,2.

Гарантийный срок: 24 месяца.

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"  
 ВТК

Заец Л.И.