

ООО «КоронаХим»
 Знак опасности на упаковке
 Нанесен по ДСТУ 4500-5
 Легковоспламеняющийся продукт.
 Пожароопасен
 Номер ООН 1263
 Производственная лаборатория аттестована
 Свидетельство об аттестации № ПТ-157/19
 Дата изготовления продукта
 23.09.2019г.

Паспорт N 521
 На эмаль пентафталевую
 ПФ-115К (темно-серая)
 Шифр опасности 3012
 Партия N 392
 Тара: банка метал. 3л
 Кол-во мест: 120
 Вес нетто: 336,0кг

Качественные показатели

№	Наименование показателей	Требования НТД	Данные анализа
1.	Цвет пленки эмали	Должен соответствовать утвержденному образцу цвета. Оттенок не нормируется.	темно-серый
2.	Внешний вид	После высыхания покрытие должно быть ровным, однородным, матовым, полуматовым или глянцевым, без посторонних включений; допускается незначительная шагрень.	соответствует
3.	Условная вязкость по вискозиметру типа (ВЗ-246), с, при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$,	Не менее 60	84
4.	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55	64,1
5.	Степень перетира, км, не более	40	40
6.	Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, ч, не более	24	24
7.	Эластичность эмалевого покрытия при изгибе, мм, не более	2	2
8.	Адгезия покрытия, баллы, не более	2	2
9.	Укрывистость эмали, г/м ² , не более	120	97,22
10.	Блеск пленки по фотоэлектрическому блескомеру, %, покрытие: -матовое -полуматовое -полуглянцевое -глянцевое	не более 19 20-36 37-49 не менее 50	63

Заключение: Продукт соответствует ТУ У 24.3-30552853-005-2003, изм. 1,2.

Гарантийный срок: 24 месяца

Начальник лаборатории

ТОВ "КОРОНАХІМ"
 ВТК

Заец Л.И.